

P. P. MATE ESENCIAL con sistema ATMH

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

DESCRIPCIÓN

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, usada por los pintores profesionales en interiores y exteriores de ambiente atmosférico poco agresivo.

En su composición se incorporan aditivos protectores para la protección de la película.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco

Aspecto: Mate

Peso Especifico: 1.60 gr./cm³

Sólidos en peso: 63 %

Sólidos en volumen: 41 %

Secado: 30 minutos (Al tacto)

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: 7 - 9 m²/ L. (según superficies)

Tinción: Colorantes JAFEP

Repintado: a partir de 2 - 4 horas

Lavabilidad (Din 53778): N° Ciclos o Dobles Pasadas : Sup. 1200.

APLICACION

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en interiores y exteriores poco problemáticos.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Remover y homogeneizar bien el contenido del envase.

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Una vez fraguados, directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con productos adecuados a cada caso: Sellacryl, Sellaprim o Selladora Sintética JAFEP.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C. o superiores a 35° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros; ; 15 Litros

INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Experts in decoration®

