

Informe Nº: 079458-2		Fecha de recepción: 30 de enero de 2019 y 8 de febrero de 2019 Fecha de finalización: 17 de mayo de 2019 Fecha de emisión: 28 de mayo de 2019
		Página 1 de 1
Cliente:	PRODUCTOS JAFEP S.L.	
Persona de contacto:	Laura Vivar	
Dirección:	Ctra. De Barrax, s/n	
Población:	02630 La Roda (Albacete)	

Aplicación: 2 capas: - 1ª capa (3,15 g con una dilución del 10% de agua)
- 2ª capa (3,15 g sin dilución)

Rendimiento: 2,0-4,0 m²/l por capa

Densidad: 1,5 g/cm³

Tiempo de curado total: 28 días

REFERENCIA	NORMA	TÍTULO	PROBETA	w kg/(m ² .h ^{0,5})
Pintura líquida Ref. Aural Fachadas	UNE-EN 1062-3:2008	Determinación de la permeabilidad al agua líquida	1	0,088
			2	0,075
			3	0,090
			Media	0,085
			Desviación estándar	0,008

Naturaleza del sustrato: Ladrillo carbonato cálcico

- * Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado.
- * La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- * Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra.