

## REVESTIMIENTO LISO PETREX 5 con sistema ATMH

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

### DESCRIPCION

Revestimiento pétreo acrílico para exteriores. Impermeable y lavable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Buena cubrición y rendimiento. Impermeabiliza la fachada, manteniendo su transpirabilidad. Además esta aditivado con activos conservantes para la protección de la película.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos

Color: Blanco y todos los colores de su carta-mostrario

Aspecto: Mate

Peso Especifico:  $1.6 \pm 0,5 \text{ gr./ cm}^3$

Permeabilidad al vapor de agua (DIN EN 1062-2) :150 – 170 (g/m<sup>2</sup> día) según colores

Resistencia al frote en húmedo:

- $\geq 10000$  ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)
- Clase 3 (ISO 11998)

Secado: 30 minutos aproximadamente.

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: De 7 a 12 m<sup>2</sup>/L. (según superficies). Acabado estandar: 5 m<sup>2</sup> / L.

Tinción: Colorantes JAFEP

Repintado: A partir de 5 horas

### APLICACION

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores, etc.; pero también por su extraordinaria lisura se puede utilizar para decoración de interiores, sobre todo en sus tonos pastel con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



## MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.
- Superficies pulverulentas aplicar primero un fondo fijador.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar si se prevé lluvia en las horas siguientes a su aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35°C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

## PRESENTACION

Envases de: 4 litros; 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

*Pinturas*  
**Jafep**<sup>®</sup>  
*Experts in decoration*<sup>®</sup>

