

REVESTIMIENTO LISO PETREX 5 SILICONADO

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Revestimiento para exteriores con formulación de Polisiloxanos. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Impermeable y con protección antimoho. El polisiloxano le confiere también un efecto hidrorrepelente y facilita al mismo tiempo la permeabilidad al vapor de agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos y Resina de polisiloxanos.
Color: Blanco y colores por encargo
Aspecto: Mate Liso
Peso Especifico: $1.5 \pm 0,05 \text{ gr./ cm}^3$
Secado: 45 minutos aproximadamente. Repintado en unas 5 h.
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento: De 10 a 12 m²/L, y mano (según superficies).
Tinción: Colorantes JAFEP

APLICACION

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores, etc., con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre fachadas y paramentos externos limpias y secas, exentas de óxido y grasa, restos de pintura en mal estado o salitre

- Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa. A continuación se aplica la segunda mano con una ligera dilución.

En repintados: Eliminar la pintura en mal estado mediante agua a presión y realizar las reparaciones precisas. En caso de presencia de mohos eliminar con lejía y aclarar y secar.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.



PRESENTACION

Envases de: 15 litros y 4 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

