

PINTURA PLÁSTICA SATINADO 2000

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Pintura plástica para Interior y Exterior de alta calidad, estabilidad y resistencia, lo que proporciona un acabado impermeable y duradero con una blancura excelente y buen poder de cubrición. Aspecto final satinado y sedoso. Muy lavable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros vinílicas

Color: Blanco

Aspecto: Satinado

Peso Especifico: 1,25 gr./cm³

Secado: 30 - 45 minutos (al tacto)


Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: 5 - 8 m²/Kg.

Tinción: Colorantes JAFEP

Repintado: A partir de 6 horas



APLICACION

Pintura de calidad, de excelentes resultados en cuanto a blancura, cubrición y lavabilidad en todo tipo de superficies, paredes y techos, dejando un agradable aspecto satinado y sedoso, sobre superficies lisas o rugosas (gotelé, picado, rayado, etc.), y una eficaz protección en exteriores.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa de:

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.

- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.

- No exponer los envases a temperaturas extremas

Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]



PRESENTACION

Envases metálicos de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

