

## REVESTIMIENTO LISO PETREX 5 (Tinta para exterior)

### Informação Técnica

#### DESCRIÇÃO

Revestimento pétreo acrílico para exteriores. Impermeável e lavável. De grande resistência à intempérie, ao salitre e à abrasão. Bom cobrimento e rendimento. Impermeabiliza a fachada, mantendo a sua transpirabilidade.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza: Copolímeros acrílicos

Cor: Branca e todas as cores da carta - catálogo

Aspecto: Mate

Peso Específico:  $1.35 \pm 0.3$  gr/cm<sup>3</sup>

Permeabilidade ao vapor de água (DIN EN 1062-2) :150 – 170 (g/m<sup>2</sup> dia) dependendo das cores

Resistência às roçaduras em humidade:

- $\geq$  10000 ciclos ou camadas duplas (DIN 53778)
- Classe 3 (ISO 11998)

Secagem: 30 minutos aproximadamente

Diluyente: Água

Aplicação: Broxa, rolo, pistola ou airless (ajustando a viscosidade)

Rendimento: 7 - 12 m<sup>2</sup>/ L. (dependendo das superfícies). Acabamento standard 5m<sup>2</sup>/L

Tingimento: Corantes JAFEP

Repintado: a partir de 5 horas

#### APLICAÇÃO

Para a decoração e protecção exterior: Fachadas, pátios, paredes exteriores, etc.; mas também pela sua extraordinária lisura pode ser usado para decoração de interiores, especialmente nos tons pastel com um maravilhoso acabamento, lavagem e rendimento insuperáveis.

O rendimento prático (real) depende da espessura da cobertura, a natureza do substrato e o método de aplicação

#### MODO DE EMPREGO

Em superfícies novas limpas e secas, sem óxido, gordura nem salitre de:

- Cimento e concreto: Directamente, diluindo até 20% para a primeira camada. É recomendado esperar o total do fraguamento dos concretos (30 dias) e a eliminação deseskorantes se existem.
- Gesso ou madeira: Fixando previamente com Selador Sintético ou com Sellacryl JAFEP.
- Superfícies empoeiradas aplicar inicialmente um fundo fixador.



Em superfície antiga pintada:

- Com pinturas em bom estado, de qualidade: Lavar e lixar suavemente e aplicar a seguir.
- Com pinturas em mal estado: Eliminar e proceder como numa superfície nova.
  - Em pinturas de têmpera, cola ou cal: Aplicar um fundo fixador ou Sellacryl JAFEP.

Em superfícies com bolor. Deve eliminar y sanear, com lixívias ou produtos específicos.

Em superfícies com salitre. Raspando e tratando quimicamente com produtos anti salitre.

Pelo geral é recomendado:

- Não aplicar se prevê chuva nas horas seguintes à sua aplicação.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5° C. ou superiores a 35° C.
- Não expor as embalagens a temperaturas extremas.

## APRESENTAÇÃO

Embalagens metálicas de: 4 litros; 15litros



*Pinturas*  
**Jafep**<sup>®</sup>  
*Experts in decoration*<sup>®</sup>

A informação contida neste documento é útil como guia para o usuário, mas não oferece garantia. Para informação relativa à segurança e meio ambiente consulte a Ficha de Dados de Segurança.

