

ANTIGOTERAS PINRODA

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Antigoteras Pinroda es un impermeabilizante líquido en base agua, altamente elástico, basado en una dispersión de copolímeros acrílicos en emulsión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: - Tipo terraza: Blanco, negro, rojo teja, rojo óxido, gris y verde.

Aspecto: Satinado

Secado al tacto: 1 hora aproximadamente.

Rendimiento: Variable según tipo y aplicaciones.

Peso específico: 1,3 - 1,4 gr./cm³

Volumen de sólidos: 50% aproximadamente

Resistencia a la tracción: 1,8 Mpa.

Alargamiento a rotura: 320%

Doblado a -5°C: No presenta grietas.

No aplicar con temperaturas extremas y en tiempo lluvioso.

APLICACIÓN

Como impermeabilizante de paramentos horizontales: terrazas, cubiertas y tejados.

Además debido a su gran flexibilidad, resistencia a la intemperie y cohesión interna es de gran utilidad en aplicaciones como:

- Masilla elástica impermeable: mezclando Antigoteras Pinroda con áridos finos en proporción 1:3.
- Evitar la degradación en los aislamientos de espuma rígida de poliuretano (Antigoteras Pinroda blanco).
 - Eficaz aislamiento calorífugo por ser un excelente reflector de rayos solares.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO GENERAL:

- Superficie de hormigón, fibrocemento, ladrillo, etc. Limpiar cuidadosamente toda la superficie para evitar problemas de anclaje del producto. Se eliminará la arena suelta, las manchas de



grasa, de mohos, etc. Sobre hormigón o cementos nuevos se habrá de esperar a su fraguado total (30 días aproximadamente).

Aplicar una primera capa del producto bien diluido (hasta un 30%) y si se trata de superficies en mal estado es aconsejable utilizar un fijador tal como SELACRIL. Ir aplicando a continuación una o más capas de Antigoteras Pinroda colocando FIBRA DE VIDRIO si es preciso en función de las características de la aplicación hasta completar el espesor recomendado.

- Superficies de hierro y acero. Además de una limpieza cuidadosa del soporte se ha de aplicar imprimaciones adecuadas tales como: minio de plomo o antioxidantes de la gama JAFEP.
- Superficies de metales no férricos. Imprimir previamente con productos adecuados tales como: wash primer, imprimación fosfatante, etc.
- Superficies de madera. Limpiar y lijar si es preciso y preparación previa con SELLADORA SINTÉTICA JAFEP.

EMPLEO COMO IMPERMEABILIZANTE DE TERRAZAS:

Para poder obtener de Antigoteras Pinroda las mayores garantías se recomienda su uso exclusivamente sobre soportes minerales (hormigón, cemento, etc.).

Además de todas las consideraciones indicadas en el apartado anterior se ha de llegar a un espesor no inferior a 400 micras, lo cual equivale aproximadamente a un consumo mínimo de Antigoteras Pinroda de 1,5 a 2 Kg./m² y la utilización de fibra de vidrio de unos 200 gr/m² aproximadamente, como soporte estructural.

Si la terraza va a ser muy transitable se debe consultar a nuestro Departamento Técnico que estudiará cada caso de forma particular.

GARANTIA

PRODUCTOS JAFEP, s.l. tiene depositada su total confianza en toda la gama de sus productos, y es en los fabricados como Antigoteras Pinroda, donde queda patente nuestro esfuerzo diario en ofrecer a nuestros clientes un producto auténticamente líder en su campo.

PRESENTACIÓN

Envases de: 15 Litros y 4 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

