

BARNIZ AQUA ACRÍLICO

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Barniz en base acuosa para su utilización fundamentalmente sobre maderas al exterior, aunque también puede ser aplicado en interiores. Protege y decora en condiciones y ambientes extremos .
Contiene aditivos filtrantes que protegen de los rayos U.V.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Dispersión acrílica
Porcentaje de sólidos en peso: 38 % (aprox.)
Color: Incoloro, Roble, Caoba, Pino, Teca y Nogal. Y en el sistema multicolor todos los colores Coltec-Wood
Aspecto: brillante
Peso Especifico: 1 ± 0.05 g/cm³ (aprox.)
Secado: 30 - 45 minutos (aprox.)
Dilución y limpieza: agua
Aplicación: brocha y rodillo
Rendimiento: 12-14 m²/l
Repintado: 3 horas

APLICACION

Barnizado de puertas, ventanas y en general, cualquier tipo de madera al exterior.

MODO DE EMPLEO

Sobre maderas **nuevas** limpias y secas:

- Es aconsejable aplicar una primera capa de Fondo Protector Lignum . A continuación, se deben de aplicar al menos dos capas de Barniz Lignum Aqua .

Importante: en maderas tropicales, castaño, roble, etc. que son ricas en taninos, es recomendable limpiar previamente con un trapo empapado en disolventes no grasos como la acetona; por contra, las maderas resinosas como el pino, han de ser limpiadas con disolventes grasos como el aguarrás.

Sobre maderas barnizadas en buen estado:

- Lijar y aplicar una o dos capas dejando un intervalo de tres horas entre cada aplicación

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 10° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas



PRESENTACION

Envases plásticos de: 750 ml. (Otras capacidades por encargo)

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

