

BARNIZ AQUA DE POLIURETANO

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Barniz de poliuretano al agua especialmente formulado contra la abrasión y los agentes químicos con una elevada dureza y resistencia a roces y golpes, ideal por tanto para la protección de parquets de madera, suelos de corcho, peldaños de escalera, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Dispersión acuosa de poliuretano

Porcentaje de sólidos en peso: 36 %

Color: Incoloro, Roble, Caoba, Pino, Teca y Nogal. Y en el sistema multicolor todos los colores Coltec-Wood

Aspecto: semibrillante

Peso Especifico: aprox. 1 ± 0.05 g/cm³

Secado: aprox. 30 minutos

Dilución y limpieza: agua

Aplicación: brocha y rodillo

Rendimiento: 12-14 m²/l

Repintado: 3 horas

APLICACION

Sus aplicaciones más interesantes son: barnizado de parquets de madera, suelos de corcho, peldaños de escalera, barnizado de muebles, puertas, barandillas, etc.. Todo ello en aplicación de interiores. Ofrece en todos los casos una excelente dureza, resistencia química, resistencia al desgaste y bajo olor.

Par la limpieza de las superficies barnizadas usar únicamente un paño húmedo.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



MODO DE EMPLEO

Sobre maderas nuevas limpias y secas:

- Aplicar de dos a tres capas dejando un intervalo de tres horas entre cada aplicación

Sobre maderas barnizadas en buen estado:

- Lijar y aplicar una o dos capas dejando un intervalo de tres horas entre cada aplicación

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 10º C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas

PRESENTACION

Envases plásticos de: 750 ml. (Otras capacidades por encargo)

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

