

BARNIZ PARQUÉ

Información Técnica

Versión: 0


Fecha Revisión: 25/04/2014

DESCRIPCIÓN

Barniz de poliuretano de un componente para madera sometida a fuerte abrasión. Acabado brillante y flexible. Excelente brochabilidad y buena nivelación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Poliuretano monocomponente
Color: Incoloro y transparente
Aspecto: Brillante
Densidad: 1,02 gr./cm³
Secado: 1 - 2 horas, aproximadamente
Diluyente: Disolvente Poliuretano Jafep
Aplicación: Brocha o pistola
Rendimiento: 12 - 14 m²/litro y capa



APLICACIÓN

Barnizado de madera interior sometida a abrasión constantemente, como el parquet, suelos de corcho, escaleras, barandas, panelas de techos, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Experts in decoration®



MODO DE EMPLEO

- MADERA NUEVA: Lijar a fondo, limpiar y aplicar una primera mano muy diluida. Dejar transcurrir un mínimo de 5 horas y un máximo de 24 horas, para aplicar capas posteriores, previo suave lijado.

- MADERA BARNIZADA: Comprobar su compatibilidad si es factible: lijar suavemente y barnizar. Si los barnices no son compatibles o están mal adheridos se eliminarán totalmente y se procederá como en madera nueva.

Limpieza de utensilios con disolvente poliuretano o xileno.



PRESENTACIÓN

Envases de: 375 ml; 750 ml; 4 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]

