

BARNIZ TINTE Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

DESCRIPCIÓN

Barniz tinte, a partir de resinas alquídicas, con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Presenta un acabado transparente de alta decoración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Resinas alquídicas
Color: Palisandro, teca, roble, castaño, nogal, cerezo
Aspecto: Brillante
Densidad: 1.0 gr./cm³
Secado: 3 - 5 horas, aproximadamente
Diluyente: Disolvente Sintético Jafep
Aplicación: Brocha o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 10 - 14 m²/litro y capa (según acabados)

APLICACIÓN

Para barnizado de puertas, ventanas, muebles y cualquier superficie de madera y obtener un acabado de calidad, transparente y sedoso.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.
- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

PRESENTACIÓN

Envases de: 375 ml; 750 ml

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

