

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA “R”

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

DESCRIPCIÓN

Imprimación sintética, para la protección primaria de superficies de hierro y acero de secado rápido, aspecto satinado, muy buena adherencia y resistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Resinas Alquídicas.
Color: Rojo óxido, Gris y otros por encargo.
Aspecto: Satinado.
Densidad: 1,40 - 1,50 gr./cm³ según colores.
Secado: 15-30 minutos.
Diluyente: Disolvente universal JAFEP.
Aplicación: Fundamentalmente a pistola, airless.
Rendimiento: 6 - 8 m²/Kg.
Repintado: 24 horas.

APLICACIÓN

Para la protección de superficies férricas, tanto en interior como en exterior, como primera mano para el posterior acabado con esmaltes industriales o de decoración.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Diluir convenientemente el producto según el sistema de aplicación y aplicar en capas finas, sobre superficies desengrasadas, desoxidadas limpias y secas. Si la superficie está oxidada o pintada en mal estado se eliminará el óxido o la pintura mediante un lijado o cepillado.

PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros; 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**



Pinturas
Jafep[®]
Experts in decoration[®]



ARGENTINA ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com