

LACA POLIURETANO INCOLORO (A + B)

Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Es un acabado de poliuretano bicomponente de uso industrial, en base solvente, para muebles de madera.

Se caracteriza por su buena cubrición, buena elasticidad, excelente tacto y dureza.

Se presenta en los siguientes acabados: Satinada, Semi-Mate y Mate.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad : 20 – 22sg en Copa Ford N°4 a 20°C

Sólidos : 35 – 37%

Densidad : 0,97 – 0,99g/cm³

Seco : 30 min a 20°C

APLICACIÓN

Barnizado de puertas y molduras. Mueble en general.

Sobre chapas y macizos previamente fondeados.

Aplicación a pistola.

MODO DE EMPLEO

La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta: removiendo bien **2 partes del componente A con 1 parte del componente B**. Dejar reposar 5 minutos.

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%. No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%.

PRESENTACIÓN

Envase metálico de: Pintura: 5 L.
Catalizador: 2..5 L



Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**



La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía.
Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

