

MATE EXTRA VINILICO

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 11/05/2015

DESCRIPCIÓN

Pintura mate de gran blancura y cubrición. Lavable, resistente y con una excelente nivelación. Indicada especialmente para interiores lisos y con buenos resultados también al exterior por su notable resistencia y estabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Copolímero Vinilico
Color: Blanco y otros según encargo.
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1,60 gr./cm³
Secado: 30 minutos aproximadamente
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento teórico: de 7 a 9 m²/l. Para un espesor de película seca de 50 micras aproximadamente.
% de sólidos en peso: aprox. 63.
% de sólidos en volumen: aprox. 48
Viscosidad: 16000 cps. (Broocfield)
Tinción: Colorantes JAFEP
Repintado: A partir de 5 horas
Lavabilidad: superior a 2500 ciclos

APLICACIÓN

Pintura muy equilibrada en sus propiedades para un excelente acabado de interiores, paredes y techos, con una buena facilidad de aplicación y rápido secado.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido, grasa o salitre de:
- Cemento y hormigón: Una vez fraguado (30 días) Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.



- Yeso, escayolas (totalmente secas) o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- Limpiar siempre posibles eflorescencias y aplicar un fijador muy penetrante (p.e. Sellacryl Antisalitra)
- Masillar defectos del soporte.
- Unificar diferentes absorciones del soporte .
- Si se observa la presencia de mohos, se deben sanear adecuadamente.(lejías domesticas, limpiadores y desinfectantes)
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C. O superiores a 35° C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
- En envase original cerrado, puede almacenarse mas de 2 años

PRESENTACIÓN

Envases de: 4 Litros y 15 Litros

INFORMACIÓN ADICIONAL

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.