



Fiche technique

DESCRIPTION

Peinture acrylique d'intérieur et extérieur, de haute qualité, stabilité et résistance, ce qui apporte une finition imperméable et durable. Excellente blancheur et bon pouvoir couvrant. Aspect satiné et soyeux. Très lavable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition: Copolymères vinyliques

Couleur: Blanche

Aspect: Satiné

Masse volumique: 1,25 gr./cm³

Sec au toucher: 30 - 45 minutes

Diluant: Eau

Application: Brosse, rouleau, pistolet ou airless (en ajoutant viscosité).

Rendement: 5 - 8 m²/Kg.

Mise à la teinte: Colorants JAFEP

Recouvrable: À partir de 6 heures

APPLICATION

Peinture de qualité, d'excellents résultats par rapport à la blancheur, au pouvoir couvrant et à la lavabilité sur tout type de surfaces, murs et plafonds. Il proportionne un aspect satiné et soyeux, sur surfaces lisses et rugueuses (gouttelette, rugueux, finitions en relief, etc) et une efficace protection en extérieurs.

MODE D' APPLICATION

Sur surfaces neuves, propres, secs et exempts de rouille, matière grasseuse de:

- Ciment et béton: Directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.

- Gypse, Plâtre ou Bois: Fixer préalablement avec Selladora Sintética (Impression Alkyde) ou Sellacryl JAFEP.

Sur surface anciennes avec peinture:

Sur surface avec peinture en bon état et de qualité: Lessiver et poncer doucement et appliquer par la suite.

- Sur surface avec peinture en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve.

- Sur peintures à la détrempe, PVA ou à la chaux: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.

Il est recommandé en général :

- De ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C
- De ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Récipient métallique: 750 ml; 4 Litres; 8 Litres; 15 Litres

Les informations contenues dans ce document ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit mais n'offrent aucune garantie. Pour des informations relatives à la sécurité et à l'environnement, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.