

## PINTURA PLÁSTICA SATINADO 2100

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 07/05/2014

### DESCRIPCION

Pintura plástica para Interior y Exterior de alta calidad, estabilidad y resistencia, lo que proporciona un acabado impermeable y duradero con una blancura excelente y buen poder de cubrición. Aspecto final satinado y sedoso. Muy lavable. Buena adherencia sobre materiales de construcción mas habituales

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Resinas copolímeros resistentes

Color: Blanco

Aspecto: Satinado

Peso Especifico:  $1,25 \pm 0,05 \text{ gr./ cm}^3$

Secado: 30 - 45 minutos (Al tacto)

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)

Rendimiento: 8 - 12 m<sup>2</sup>/ L.

Tinción: Colorantes JAFEP

Repintado: A partir de 6 horas

### APLICACION

Pintura de calidad, de excelentes resultados en cuanto a blancura, cubrición y lavabilidad en todo tipo de superficies, paredes y techos, dejando un agradable aspecto satinado y sedoso.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

- Agitar el producto para una correcta homogenización.

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa de:

- Cemento y hormigón: Se debe constatar su fraguado total. Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Sobre morteros y fibrocemento se debe aplicar un fijador y comprobar y eliminar en su caso la posible alcalinidad.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.



**Sobre superficie antigua pintada:**

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
  - Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.
  - Si el soporte presenta mohos y hongos se han de eliminar totalmente con métodos tradicionales ( lejía diluida) o productos específicos comerciales.

**En general se recomienda:**

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas

**PRESENTACION**

Envase de: 15 litros

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

-Almacenamiento: Mínimo 24 meses a partir de su fabricación, siempre que se mantenga en su envase original sin abrir y a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

-Seguridad y medio ambiente: Consultar el etiquetado del envase y solicitar su correspondiente Ficha de Datos de Seguridad.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



*Pinturas*  
**Jafep**  
*Experts in decoration®*

