

PINTURAS SUELOS WB

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCIÓN

Pintura especial para suelos, al agua, a base de resinas acrílicas, de gran dureza y adherencia, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Antipolvo. Muy buena nivelación. Colores sólidos a la luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Acrílica

Color: Rojo Oxido, Gris, Verde cromo, Blanco, y cartas de colores estándar.

Aspecto: Satinado.

Densidad: 1,30 gr./cm³

Secado: 30 - 45 minutos

Diluyente: Agua

Aplicación: Brocha, rodillo, pistola, airless

Rendimiento: 8 - 10 m²/L. y capa (puede reducirse en superficies con drenaje)

Repintado: A partir de 12 horas.

Transitable: A partir de 2-3 días

APLICACIÓN

Por su gran dureza, resistencia a la abrasión es idónea para el pintado de superficies de cemento y hormigón dedicadas a almacenaje, tráfico peatonal, actividades deportivas, garages particulares de baja actividad, etc

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

MODO DE EMPLEO

Se trata de un producto prácticamente listo al uso ó con una ligera dilución (5%).

- Sobre superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 25-30 días antes de pintar. La superficie ha de ser porosa y en caso contrario se procederá a un desbastado superficial. Eliminar el polvo y la suciedad y aplicar. Si la superficie fuese muy absorbente o presentara partículas sueltas se recomienda el uso previo de un fijador de tipo Sellacryl. También se puede usar el producto diluido (25%) como mano de imprimación

- Sobre superficies ya pintadas en mal estado se han de eliminar totalmente las viejas pinturas.

- En general se recomienda, no aplicar a temperaturas inferiores a 5° C y no exponer los envases a temperaturas extremas.



PRESENTACIÓN

Envases plásticos o metálicos de: 4 Litros; 15 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

