

## TELACRIL ISOLANTE TERMOREFLECTANTE

Informação técnica

Versión: 1

Fecha Revisión: 26/06/2015

### DESCRIÇÃO

**Isolante** e altamente elástico, incorpora na sua formula um poliestireno expandido de baixa granulometria e aditivos específicos para oferecer **características isolantes**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: - : Branco

Aspecto: Satinado granulado

Secagem a tacto 1 hora aproximadamente.

Rendimento: 2 L/m<sup>2</sup> Impermeabilizante – 5,77 m<sup>2</sup> ISOLANTE

Doblado a -5°C: No presenta grietas.

Dobrado a -5°C: Não apresenta gretas.

Não aplicar com temperaturas extremas e em tempo chuvoso.

### APLICAÇÃO

Pode ser usado em: Cobertas, telhados, tetos de fibrocimento , chapas galvanizadas zincada, etc. Divisórias, paredes de chapa zincada, etc.

### MODO DE EMPREGO

**Remexer até à sua completa homogeneização antes da sua aplicação.**

**Não usar o produto em lugares onde seja preciso transitar.**

Superfície de concreto, fibrocimento, tijolo, etc. Limpar atenciosamente toda a superfície para evitar problemas de ancoragem do produto. Eliminar-se-á a areia solta, as manchas de gordura, de fungos, etc. Sobre betão ou cimentos novos deve-se esperar pela sua secagem total (30 dias aproximadamente).

- Superfícies de ferro e aço. Além de uma limpeza cuidadosa do suporte há de se aplicar primários adequados tais como: zarcão ou antioxidantes da gama JAFEP.



Productos Jafep, S.L.

Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)

Tel.: +34 967 44 05 96 • Fax: +34 967 44 26 12

Apartado de correos nº 70

02630 La Roda (AB) España



- Superfícies de metais não férricos. Embora não é precisa uma imprimação prévia, se detetar signos de oxidação trate com produtos adequados como: wash primer, imprimação fosfatante, etc.
- Superfícies de madeira. Limpar e lixar se for preciso e uma preparação prévia com SELLADORA SINTÉTICA JAFEP (Seladora Sintética Jafep).

O produto aplicar-se-á com pistola ou broxa para pequenos retoques. A pistola deve ser específica para projetados do tipo cortiça, com um passo especial do 6 ou 8. Modelo de pistola homologado no nosso laboratório: JAFE MP 8 R (Referência 038RV)

#### APLICAÇÃO COMO IMPERMEABILIZANTE :

(Melhora num 68 %(\*) o isolamento térmico do suporte) - 2 L/m<sup>2</sup> - 6 ,5

APLICAÇÃO COMO ISOLANTE CONFORME O CTE : (Código Técnico Edificação Espanhol)

5,77 L/m<sup>2</sup> - 18,9 mm

(Teste de laboratório realizados utilizando uma telha cerâmica 8,45 milímetros de espessura.)

#### GARANTIA

PRODUCTOS JAFEP, s.l. tem depositada a sua total confiança em toda a gama dos seus produtos, e é nos produtos como o TelAcril, onde está patente o nosso esforço diário em oferecer aos nossos clientes um produto autenticamente líder no seu campo.

#### APRESENTAÇÃO

Recipientes plásticos de: 15 Litros

A informação contida neste documento serve de guia para o usuário, não oferece garantia.

Para informação relativa a segurança e meio ambiente, consultar, por favor, a Ficha de Dados de Segurança.

