

## TIERRAS RODANTINAS PLUS. Revestimiento decorativo

### Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

### DESCRIPCION

Pintura decorativa floculada a dos colores que mediante la adición de tintes o colorantes, se obtienen acabados de efecto antiguo, lavables, transpirables, resistentes a los roces y con una buena resistencia a la luz y a la intemperie según la pigmentación.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Líquido con floculados

Peso Especifico: 1,03 gr./cm<sup>3</sup>

Secado: 3 o 4 horas aproximadamente. Total 2 – 3 días.

Diluyente: Agua

Rendimiento: De 25 a 30 m<sup>2</sup>/envase de 2.5 L (según superficies)

Tinción: Rotoner Jafep

Temperatura de aplicación superior a 8 °C.



### APLICACION

Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc. limpias y tratadas convenientemente con un fijador tipo Sellacril.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

### MODO DE EMPLEO

- En cualquier caso imprimir con FONDO MATE RODANTINO, dando una o dos manos según necesidad.
- Preparar las TIERRAS RODANTINAS tintándolas con los Rotoner, o las Tinturas, buscando la tonalidad deseada.
- Usando una paletina, extender el producto cruzando y alternando trazos, sobre una superficie de 1 ó 2 m<sup>2</sup>.
- Pasados 4 – 8 minutos se alisa la superficie con una espátula o rasqueta de plástico flexible, para eliminar restos de flóculos.
- Esta aplicación básica se puede personalizar utilizando diferentes colores a la vez o aplicando capa sobre capa de colores distintos, etc.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 8° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas



## PRESENTACION

- Tierras Rodantinas: envase de 2,5 L.
- Fondo Mate Rodantino: envase de 5 Kg.
- Tinturas: envase de 25 mL.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

