

REVESTIMIENTO LISO. FACHADAS AURAL (Bases)

Información Técnica

Versión: 0

Fecha Revisión: 24/04/2014

DESCRIPCION

Revestimiento plástico acrílico de alta calidad, elaborada con resinas en emulsión acrílicas puras. Con una excepcional cubrición y rendimiento. Para acabados perfectos en exterior. Impermeabiliza fachadas manteniendo la transpiración de las mismas. No amarillea y tiene un escaso olor. Se comercializa en tres bases distintas : P, D y TR para conseguir todas las tonalidades de color de las cartas de colores mas importantes del mercado actual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Acrílica pura
Color: Bases Blancas y Transparentes
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1,50 gr./cm³
% en Volumen: 43 (aprox.)
% en peso: 62 (aprox.)
Secado: 30 minutos al tacto
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)
Rendimiento: 8 - 10 m²/litro y mano según superficie.
Repintado: 6 - 8 horas
Lavabilidad: Superior a 5000 ciclos (DIN 53778)
Resistencia a la alcalinidad: buena. No hay cambios visibles.
Saponificación (ISO 3681): 48,40 ml.
Permeabilidad al vapor de agua (DIN EN 1062-2): 55,3 (g/(m² x d))

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

APLICACIÓN

Una vez que las bases han sido tintadas mediante colorantes apropiados o Sistemas Tintometricos : Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos, exentos de grasa y salitre. Al ser un producto acrílico 100% posee una gran resistencia a los álcalis por lo que se recomienda especialmente también en sótanos, bodegas, garajes, etc.



MODO DE EMPLEO

- Soporte nuevo: Las superficies han de estar totalmente secas (yesos) o fraguadas (cementos). Se aplica directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10-15%. Si fuera muy absorbente se fijaría previamente. Si presenta defectos de soporte, masillar con un producto adecuado o en superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
- Restauración: Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplica directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como soporte nuevo.

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
- Periodo de almacenamiento de hasta 3 años en envase original cerrado.
- Evitar añadir agua al producto que no vaya a ser utilizado con el fin de evitar la degradación del producto.

PRESENTACION

Envases metálicos de: 4 litros; 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

