

Ficha Técnica

Jafepox 40 masilla epoxi tixotrópica + Catalizador



Descripción

Masilla epoxi de dos componentes que una vez mezclados se obtiene una pasta para: Reparación de suelos y paredes de hormigón como desconches, coqueas y roturas. Formación de medias cañas y colocación de mallas de fibra de vidrio, etc. Todo ello gracias a una excelente adherencia al hormigón, gres, cerámica, hierro, etc y buena resistencia química a un importante número de productos.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza

Epoxi- Poliamina

Datos de aplicación del producto

Diluyente

Disolvente Epoxi

Repintado

a partir de 24 h. Que es cuando se alcanza el endurecimiento total

Dónde aplicarlo

Espátula, paletín y llana.

Sobre todo indicada en suelos de cemento y hormigón. Seca por catalización y proporciona una excelente resistencia a



un buen número de productos químicos, grasas, disolventes, gasolina, etc.

Repintable con acabados epoxi y poliuretano de dos componentes.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Suelo nuevo: Debe estar exento de humedad. La superficie debe ser porosa. Por lo que en caso contrario se debe proceder a un desbastado superficial.

Debe estar limpia de polvo, grasa y aceite. Es recomendable incluso la aspiración mecánica del polvo.

JAFEPOX- 40 MASILLA EPOXI (2 C). Tixotropica.

Información Técnica Versión: 0

Fecha Revisión: 25/04/2014

Suelo pintado: Es conveniente la eliminación de viejas pinturas, procediendo a continuación como si de un suelo nuevo se tratara.

En cualquier caso una vez preparada la superficie, se remueven bien cada uno de los componentes por separado. Se vierte el Reactor (pasta negra) sobre la Base (pasta blanca) y se agita a baja velocidad.

No utilizar a temperatura inferior a 10°C.

Recuérdese que la preparación tiene un tiempo de uso de 40 minutos aproximadamente.

Formatos

Envases de: Base

Reactor



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

