

Ficha Técnica

Pinroda Imprimación Bituminosa



Descripción

Pintura bituminosa de alto espesor y de secado físico. Flexible, resistente al agua y con buenas propiedades anticorrosivas. Por tanto, es un buen protector de superficies de hierro y acero, tanto en interiores como en exteriores, aunque, en este segundo caso no deben estar expuestas directamente a la luz solar. Aplicación específica como protección contra la humedad de estructuras enterradas de hormigón en obra civil (muros, cimentaciones, conducciones, etc.)

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	negro
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas de Hidrocarburos Naturales
Peso específico	1,00 - 1,20 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m ² /Kg (el rendimiento real dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación)
-------------	---



Diluyente	Disolvente universal JAFEP
Repintado	una vez seco
Secado	superior a 15 horas

Dónde aplicarlo

Fundamentalmente a pistola, airless. También se puede aplicar a brocha en dilución al 5 % Para la protección de superficies de acero y férricas, tanto en interior como en exterior (no debe estar expuesta directamente a la luz solar). Igualmente, como todas las pinturas de base alquídica, es aplicable a superficies de madera. El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Eliminar aceites, grasas y suciedad. Se aplicarán capas de pintura de alto espesor de aproximadamente 100-125 micras. Se evitarán temperaturas superiores a 40° C en el momento de la aplicación.

Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

