

Ficha Técnica

Promotor de adherencia para galvanizados



Descripción

Se trata de una resina reactiva, en emulsión acuosa, que al aplicar sobre superficies galvanizadas crea una película dura, flexible y sin poros, que se adhiere perfectamente sobre dicho tipo de superficie.

Datos técnicos

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	15 - 18 m ² /litro
Diluyente	Agua
Repintado	2 - 3 horas
Secado	15 - 30 minutos (al tacto)

Dónde aplicarlo

Brocha o pistola. Se puede diluir con agua para adaptar la viscosidad al método de aplicación deseado sin que se alteren sus propiedades.

Como imprimación de metales galvanizados.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación



Modo de empleo

Aplicar con brocha o pistola, sobre superficies galvanizadas, previamente limpiadas de grasa o aceite, utilizando White Spirit, Xileno o un desengrasante o detergente comercial. Con posterioridad a su secado, pintar con esmaltes, pinturas vinílicas, acrílicas, etc.

Formatos

Envases de: 750 ml y 250ml



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com