

# Ficha Técnica

## Jafep Stilo

Pintura plástica acrílica

Versión: 25/04/2018



## Descripción

Pintura plástica acrílica de excelente calidad, especialmente diseñada para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento en interiores que precisen una buena lavabilidad y resistencia al frote.

## Propiedades

- Buena lavabilidad.
- Para todo tipo de trabajos de decoración.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco, carta Stilo y otros bajo pedido
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 minutos

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Sobre superficies interiores de yeso, cemento, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo



SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L; 15 L



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com

