

Ficha Técnica

Selladora Sintética JAFEP

Imprimación selladora a base de resinas alquídicas

Versión: 19/04/2018



Descripción

Es una imprimación selladora de estructura tixotrópica, formulada con resinas alquídicas especiales y pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporciona preparaciones superficiales de gran relleno, sellado y cubrición con una excelente facilidad de aplicación y nivelación, permitiendo un muy buen lijado para así obtener superficies pulidas y planas.

Propiedades

- Pigmentos de gran resistencia y solidez.
- Excelente facilidad de aplicación.
- Permite muy buen lijado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	7-10 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	12 horas
Secado	1 - 2 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Selladora idónea para la imprimación y sellado de superficies porosas de madera, yeso o escayola. Cubre y aísla manchas de humo, hollín, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Remover el contenido del envase. Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original o diluyendo un 5 a 10%, con un



diluyente adecuado (Disolvente Sintético Jafep). Si se aplica a pistola se debe ajustar la viscosidad conveniente. Las superficies deben estar limpias y secas exentas de óxidos, polvo, grasa, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. Aplicar una o dos capas, dejando secar a fondo y lijando convenientemente entre cada aplicación.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

