

# Ficha Técnica

## Barniz Aqua Acrílico

Barniz acrílico al agua

Versión: 11/06/2018



## Descripción

Barniz en base acuosa para su utilización fundamentalmente sobre maderas al exterior, aunque también puede ser aplicado en interiores. Protege y decora en condiciones y ambientes extremos . Contiene aditivos filtrantes que protegen de los rayos U.V.

## Propiedades

- Protección en ambientes extremos.
- Con filtro solar.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloro, Roble, Caoba, Pino, Teca y Nogal. Y en el sistema multicolor todos los colores Coltec-Wood
Aspecto	Brillo
Naturaleza	Dispersión acrílica

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	12-14 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	3 horas
Secado	30 - 45 minutos

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Barnizado de puertas, ventanas y en general, cualquier tipo de madera al exterior

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Fondo Protector Aqua



## Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Es aconsejable aplicar una primera capa de Fondo Penetrante para Madera al Agua. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir lijando entre capa y capa. **Importante:** En maderas tropicales como castaño, roble, etc. que son ricas en taninos, es recomendable limpiar previamente con un trapo empapado en disolventes no grasos como la acetona; por contra, las maderas resinosas como el pino, han de ser limpiadas con disolventes grasos como el aguarrás.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL y 4 L



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com

