

# Ficha Técnica

## Barniz Aqua Poliuretano

Barniz poliuretano

Versión: 08/06/2018



## Descripción

Barniz de poliuretano al agua especialmente formulado contra la abrasión y los agentes químicos con una elevada dureza y resistencia a roces y golpes, ideal por tanto para la protección de parquet de madera, suelos de corcho, peldaños de escalera, etc.

## Propiedades

- Elavada dureza y resistencia a roces y golpes

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Mate y Brillo
Naturaleza	Dispersión acuosa de poliuretano
Peso específico	1 + 0,05 g/cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	12-14 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	3 horas
Secado	30 minutos

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Sus aplicaciones más interesantes son: barnizado de parquet de madera, suelos de corcho, peldaños de escalera, barnizado de muebles, puertas, barandillas, etc. Todo ello en aplicación de interiores. Ofrece en todos los casos una excelente dureza, resistencia química, resistencia al desgaste y bajo olor.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar.



Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.

- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)