

# Ficha Técnica

## Barniz Marino Brillante

Barniz alquídico

Versión: 07/06/2018



## Descripción

Barniz alquídico modificado de alta calidad con excelentes propiedades tales como: buena adherencia, penetración y humectación. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y ambientales. Gran flexibilidad y dureza superficial.

## Propiedades

- Buena adherencia.
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos.
- Gran dureza superficial.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Resinas alquídicas

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	13 - 15 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Barnizado de maderas tanto en el exterior como en el interior en ambientes de elevada agresividad, en zonas costeras o con ambientes de fuerte polución urbana.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Disolvente Sintético



## Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.
- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 375 mL; 750 mL; 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

