

Ficha Técnica

Pintura Metalizada

Pintura acrílica metalizada

Versión: 12/06/2018



Descripción

Pintura acrílica al agua de acabado metalizado de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable y muy cubriente. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce. Podemos conseguir un efecto liso o un efecto "tejido" o de contraluces.

Propiedades

- Lavable y muy cubriente.
- Extraordinaria dureza y resistencia al roce.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Plata, Oro y Cobre
Aspecto	Satinado alto ó semibrillo
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paletina, brocha o rodillo
Rendimiento	10 – 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	45 – 60 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de mampostería, madera, yeso, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante



Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 1 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

