

Ficha Técnica

Súper 86 Vinílico

Pintura plástica mate

Versión: 14/08/2019



Ventajas

- Gran resistencia y solidez a la luz.
- Acabados muy blancos, cubrientes y lavables.

Descripción

Pintura plástica mate de gran calidad elaborada con resinas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados muy blancos, cubrientes y lavables. En exterior e interior.

Propiedades

La Pintura Plástica Súper 86 Vinílico incorpora resinas vinílicas de gran calidad y pigmentos específicos en su formulación que la hacen muy resistente para su uso en exterior gracias a su gran resistencia y solidez a la luz. Además, los pigmentos y aditivos que incorpora también proporcionan un acabado de gran blancura y maticidad, muy cubrientes y lavables.

Presenta un escaso/nulo olor tanto en la aplicación como en el secado y curado de la película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mate

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, en interior y exterior, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.



- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 15% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Súper 86 Vinílico de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 12 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com