

## Ficha Técnica

# Esencial Supercubriente Con Conservante Antimoho

Pintura plástica mate

Versión: 20/05/2020



## Descripción

Plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, usada por los pintores profesionales en interiores y exteriores de ambiente atmosférico poco agresivo.

## Propiedades

- Alta resistencia
- Solidez a la luz
- Con protección antimoho



# Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	<p>Copolímeros Acrílicos</p>
Peso específico	1,60 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 9 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Agua
Repintado	2 - 4 horas
Secado	30 minutos

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---



## Dónde aplicarlo

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en interiores y exteriores poco problemáticos.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante  
Selladora Sintética JAFEP  
Sellaprim Exteriores.Imprimación selladora al agua pigmentada

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.  
Yeso, escayolas o madera Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en



el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)