

Ficha Técnica

Mate Extra Supercubriente Con Conservante Antimoho

Pintura plástica mate

Versión: 20/05/2020



Ventajas

- Extrema cubrición
- Adecuada para exteriores
- Desodorizada y aromatizada
- Con conservante antimoho.

Descripción

Pintura de gran calidad para interiores, y también adecuada para exteriores. Con un acabado muy blanco, de extrema cubrición, lavable y resistente. Buen rendimiento, acabado mate extra profundo y bajo salpicado. En su composición se incorporan aditivos protectores para la protección de la película.

Propiedades

Pintura acrílica de calidad que proporciona una excelente cubrición con un acabado de elevada maticidad. Incorpora en su formulación ligantes internos que facilitan su aplicación reduciendo el salpicado del producto.

Se ha cuidado especialmente su formulación para que no presente olores desagradables, ni en la aplicación ni en los primeros momentos del secado y curado.

Es adecuada para la protección de exteriores por su solidez a la luz y estabilidad a los agentes atmosféricos externos. En su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Certificados de empresa



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,50 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	10.500 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 3 (Norma UNE-EN 13300); >2250 ciclos (Norma DIN 53778)
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.



Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L; 15 L.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Mate Extra Supercubriente ATMH de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 10 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com