Ficha Técnica

Quitapinturas gel JAFEP

Descripción

Decapante universal que elimina todo tipo de pinturas, esmaltes y barnices viejos de forma rápida, cómoda, eficaz y sin goteo por su naturaleza gelatinosa.

Propiedades

- Para todo tipo de pinturas.
- Sin goteo.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 | CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 | AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Rojizo
Aspecto	Gel
Naturaleza	Gel de tipo celulósico

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha
Rendimiento	4 - 7 m2/L/capa

Dónde aplicarlo

Para la eliminación de una gran gama de pinturas, esmaltes y barnices tales como sintéticos, celulósicos, grasos, de emulsión, epoxi, etc., ya viejos, aplicados sobre superficies metálicas y/o madera. Sobre plásticos pintados, deberá efectuarse un ensayo previo ya que pueden disolverse. Pueden eliminar incluso pastas pétreas. Muy eficaz para la limpieza de brochas y rodillos que no sean de goma o nylon.

Precauciones

No emplear sobre caucho, plexiglás, linóleo, asfalto y la mayoría de los plásticos.

Modo de empleo

Aplicar con brocha de cerda natural una capa abundante y uniforme. Déjese que actúe sobre la pintura o barniz viejo el tiempo necesario hasta que la película se reblandezca (5 a 20 minutos), se disuelva o despegue, eliminándola fácil y cómodamente mediante rasqueta, cepillo metálico o de esparto, estropajo de acero, etc.
Las capas excesivamente secas o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación, una vez eliminados los residuos de la primera.
Una vez eliminado el gel-pintura vieja, limpiar la superficie con agua y detergente, o mejor con aguarrás puro o sustituto de aguarrás, bencina o alcohol. Esta limpieza es muy necesaria para conseguir una perfecta adherencia de las nuevas capas de pintura a aplicar.
Dejar secar la superficie y queda lista para pintar o barnizar.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com