

Ficha Técnica

Jafep Fondo Protector

Jafep Fondo protector

Versión: 09/07/2020



Ventajas

- Ayuda a la conservación de la madera
- Nutre la madera
- Mejora la adherencia
- Elevada resistencia a la intemperie
- Larga duración

Descripción

Preparación incolora base agua para usar tanto con sistemas de pintado en base disolvente como al agua. Actúa profundamente en la madera nutriéndola, imprimándola para su posterior pintado y protegiéndola frente a insectos y parásitos, y contra hongos destructores y del azuleo.

Propiedades

Jafep Fondo Protector para madera es un producto al agua listo al uso y de fácil aplicabilidad. Protege la madera frente a hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, y también frente a insectos (termitas).

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Repintado	24 horas
Secado	Secado al polvo: 1-2 horas, secado total: 24 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Incoloro, no deja película
------------------	----------------------------

Dónde aplicarlo

Jafep Fondo Protector para madera está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, etc. Debe evitarse el contacto directo con el suelo y el medio ambiente acuático.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar si la humedad relativa es superior al 80%.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Utilizar solo en dosis de 200 ml/m² con aplicación a brocha y/o rodillo.
- No utilizar en piezas de madera en contacto directo con alimentos, piensos.
- No utilizar en interiores, la madera tratada solo debe utilizarse en interiores para marcos de ventanas y puertas exteriores.
- No usar cerca de entornos acuáticos como arroyos, lagos, etc.

Modo de empleo

La aplicación debe ser siempre en exterior, tanto de Jafep Fondo Protector como de su posterior capa de acabado (Solo para usos de Clase 2 y 3 según DS/EN335:2013).

Limpiar, lijar y eliminar el polvo. En caso de madera pintada, decapar completamente. Aplicar con brocha o rodillo.



Aplicar sin diluir y tras 24 horas de la aplicación, terminar siempre con un producto de acabado (barniz, lasur, etc).
Se recomienda una dosificación de 200 ml producto/m², sin superar la misma.
Para la limpieza de las herramientas utilizar agua y jabón suave.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com