

Ficha Técnica

Peinture Acrylique Mate Pinroda MF-200

Peinture Acrylique Mate MF-200 Pinroda

Versión: 21/09/2020



Descripción

Peinture Acrylique pour extérieurs et intérieurs. Bon rendement, blancheur et pouvoir couvrant avec bon prix

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Blanc



Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolymères Acryliques
Peso específico	1,60 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	6-8 m ² /litre/Couche
Diluyente	Eau
Repintado	6 - 7 heures
Secado	30 minutes

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Lavabilité Class 5 (UNE 1330) >300 cycles (UNE48243)
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Ideale pour peindre des murs, plafonds intérieurs et extérieurs

Precauciones

Il est recommandé en général:

- De bien remuer le produit jusqu'à une correcte homogénéisation.
- Enduire les défauts du support avec mastics et enduits.
- De ne pas appliquer à une température inférieure à 5° C.
- Ne pas exposer les récipients à des températures extrêmes.

Modo de empleo

Sur tout type des surfaces propres, exempts de matière grasseuse, sèches et bien prises.

- Sur surfaces neuves en plâtre ou ciment: Appliquer directement, diluant jusqu'à 25% pour la première couche.
- Sur d'anciennes peintures en bon état: Lessiver et poncer préalablement.
- Sur d'anciennes peintures en mauvais état: Éliminer et continuer comme une surface neuve. Même poncés: Appliquer un fond fixateur ou Sellacryl JAFEP.



Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
- Évitez d'utiliser différent

Formatos

Conditionnement: 3L et 14L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com