

Ficha Técnica

Finium FN 915



Ventajas

- No salpica
- No gotea
- Mate extra profundo
- Excelente cubrición
- Con conservante antimoho

Descripción

Finium FN 915 es una pintura vinílica de alta calidad con un excelente secado en interiores, con muy buena facilidad de aplicación que disimula los repasos, no salpica ni gotea y proporciona un acabado mate extra profundo y una excelente cubrición.

Propiedades

La Finium FN 915 gracias a su cuidada formulación y a su facilidad de aplicación, que no salpica ni gotea, proporciona acabados de muy alta calidad y con una excelente cubrición y lavabilidad.

Presenta además un acabado con excelentes valores de maticidad, clasificando el producto como extra mate profundo. En su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,5 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	9.000 ± 1.000 cp (Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10 - 15 m ² /L/capa
Diluyente	Agua
Repintado	3 - 4 horas
Secado	30 minutos (al tacto)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma UNE 48243)
Aspecto Aplicado	Mate Extra Profundo

Dónde aplicarlo

La Pintura Plástica Finium FN 915 es adecuada para el pintado y decoración de superficies de albañilería, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación. Indicada especialmente para interiores aunque también con buenos resultados en exterior.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Modo de empleo

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Superficies nuevas

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa,
- Yeso, escayolas o madera: Fijando convenientemente de forma previa con Selladora al agua, Sellaprim o con Sellacryl JAFEP, en función del paramento.

Superficies viejas

- Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos. Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de plástico de: 4 Litros y 15 Litros

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Finium FN 915 de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 15 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com