

Ficha Técnica

Bases para Esmalte sintético brillante - satinado base: P- D- TR



Descripción

Es un esmalte sintético de alto brillo y gran poder de cubrición, formulado con resinas alcídicas especiales con una contrastada resistencia y estabilidad a la luz, que proporciona niveles de acabado de la máxima calidad. La combinación de sus tres bases : P, D y TR permite formular un gran número de colores de las cartas más conocidas del mercado.

Propiedades

- Excelente nivel de brillo y retención de brillo.
- Excelente cubrición.
- Fácil de aplicar, no descuelga y su nivelación es excelente.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Resinas alquídicas
Peso específico	0,95 gr./cm ³ - 1,25 gr./cm ³ según color.

Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo	45-50 micras secas
Rendimiento	12 - 14 m ² /litro según estado de la superficie
Repintado	24 horas
Secado	6 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Brillante y satinado
------------------	----------------------

Dónde aplicarlo

Una vez que las bases han sido tintadas mediante los colorantes apropiados o Sistemas Tintométricos : Es un esmalte sintético brillante o satinado de gran calidad, que cubre las necesidades del profesional pintor y del ama de casa, siendo muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, acero, madera, yeso, etc., tales como: puertas, sillas, mesas, ventanas, radiadores, verjas, estructuras metálicas, maquinaria, barcos, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Remover bien el contenido de envase. Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original. Si se aplica a pistola, ajustar la



viscosidad con diluyentes adecuados. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

- Al aplicar sobre **madera y yeso**, debe prepararse previamente la superficie con Selladora Tixotrópica.
- Sobre **hierro y acero**, debe protegerse previamente la superficie con Imprimación Antioxidante.
- Sobre acero **galvanizado y aleaciones**, imprimir previamente con un wash primer o Multiusos al Disolvente.

En el caso del acabado satinado, es importante tener en cuenta que se obtendrá el brillo final tras 14 días, una vez ha curado el producto.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Carta de colores

La combinación de sus tres bases : P, D y TR permite formular un gran número de colores de las cartas más conocidas del mercado.

Para las tres bases (P, D y TR) de acabado satinado, se pueden usar tanto colorantes universales como industriales.

Para las tres bases (P, D y TR) de acabado brillo (fórmula mejorada), uso exclusivo con colorantes universales (no industriales).

Formatos

Envases de 750 ml y 4 Litros.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com