

Ficha Técnica

Telacril Transparente

Impermeabilizante elastomérico

Versión: 04/11/2021



Descripción

Barniz acrílico, elástico y transparente. Elaborado para complementar nuestra línea de impermeabilizantes Telacril, pero en ningún caso debe ser considerado sustitutivo de ellos.

Propiedades

- Altamente elástico y de gran resistencia a la intemperie
- Ideal para obras de ladrillo visto

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Color | Transparente |
| Aspecto | Satinado |
| Naturaleza | Copolímeros acrílicos en emulsión |
| Peso específico | 1,05 g/cm ³ |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|---|
| Herramienta | Brocha, rodillo, pistola o airless |
| Rendimiento | 6 - 8 m ² /L/capa (variable según tipo y aplicación) |
| Diluyente | Diluyente para pinturas y esmaltes al agua |
| Repintado | 6 - 7 horas |
| Secado | 2-3 horas |

Prestaciones finales

| | |
|--------------------------------|---|
| Resistencia al frote en húmedo | 5 |
|--------------------------------|---|

Dónde aplicarlo

Ideal para impermeabilizar fachadas de piedra, ladrillo visto, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Para utilizar en aplicaciones concretas en donde buscamos , por un lado evitar posibles filtraciones de agua ya detectadas o con microfisuras , y por otro lado mantener en lo posible la transparencia del soporte, como por ejemplo: Juntas de planchas transparentes de techumbres industriales, morteros de áridos ,fachadas de piedra artificial y ladrillo



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

visto, etc. Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies limpias y secas, exentas de grasas y salitre. No obstante es recomendable una primera mano, a modo de imprimación, en la que se puede diluir el producto 1:1 con agua.

Productos Jafep S.L. garantiza TelAcril en todas sus versiones por 10 años y a partir de la fecha de aplicación, contra cualquier defecto inherente a nuestro producto siempre y cuando se cumplan todos los requisitos necesarios.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com