

Ficha Técnica

Emplaste 2 en 1 Renovación+Terminación Pinroda



Ventajas

- Producto 2 en 1: renovación - terminación
- Fácil aplicación
- Gran adherencia
- Excelente finura
- Gran blancura
- Fácilmente lijable
- Proyectable

Descripción

Emplaste especial dos en uno, renovación y terminación en un mismo producto. Su gran adherencia facilita el anclaje sobre superficies ya pintadas, lo que resulta útil y práctico para eliminar el gotelé junto a su gran capacidad de relleno. Su fácil lijado y la finura de sus cargas permiten finalizar el trabajo con un único producto.

Propiedades

- Producto dos en uno: renovación y terminación
- Gran adherencia que facilita su anclaje sobre superficies pintadas
- Gran capacidad de relleno y excelente blancura
- Fácil lijado
- Gran finura de sus cargas
- Fácil y rápida aplicación
- Proyectable

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Blanco



Aspecto	Polvo
Naturaleza	Polímeros solubles en fase acuosa

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula y llana de acero inoxidable
Espesor mínimo	3 mm hasta máximo 5 mm
Rendimiento	consumo recomendado medio: 1kg/m2/mm espesor
Diluyente	Agua
Limpieza	Agua
Repintado	Se puede lijar a partir de las 5-6 h y pintado una vez completamente seco
Secado	5 horas

Dónde aplicarlo

Aplicación a llana y espátula sobre soportes interiores de yeso, cemento, madera, etc.

Precauciones

- No aplicar si se prevé lluvia durante o en los días siguientes a la aplicación
- Ventilar suficientemente el lugar de la aplicación, durante y después de utilizar el producto
- No aplicar tanto si la temperatura del soporte como la ambiental es inferior a 5°C o superior a los 30°C
- No exponer los envases a temperaturas extremas
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos (Ley 22/2011)

Modo de empleo

El paramento debe estar sano, limpio y seco, y si es necesario por su estado se saneará y fijará previamente.

Dosificar el emplaste sobre el agua y esperar 5 minutos aproximadamente antes de mezclar enérgicamente. La mezcla recomendada es 1 Kg de empaste con 400g de agua. Para conseguir un buena amasado es aconsejable utilizar una batidora de tipo helicoidal o especial para masillas.

Una vez el producto está perfectamente amasado se extiende a llana o a espátula sobre el soporte sin esfuerzo. Para agujeros profundos añadir más cantidad de producto a la mezcla, justo antes de su empleo, para darle más poder de relleno. Si quedan imperfecciones se pueden repasar transcurrido un espacio de tiempo desde su aplicación. Si queda alguna arista, se puede lijar fácilmente.

Es un producto que también puede ser proyectado. Para ello los sistemas de proyección homologados son:



100% Reciclado



WARNER PS 3.39 (Boquilla 31 - Presión de Pulverización 220 bares)

GRACO Marc V (Boquilla 31 - Presión de Pulverización 220 bares)

Almacenamiento

Conservar el envase bien cerrado y almacenar en un lugar fresco y seco.

Formatos

Formato de 15Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com