Ficha Técnica

Antigoteras Membrana continua de Poliuretano

Membrana elastomérica continua de poliuretano de alta resistencia, longevidad y adherencia.

Versión: 26/04/2023

Ventajas

- Elongación 600%
- Inalterable a temperaturas extremas (-20ºC a 80ºC)
- Impermeable al agua y heladas
- Permeable al vapor de agua
- Transitable en usos domésticos
- Resistente a luz UV

Descripción

Membrana elastomérica híbrida de poliuretano/acrílico, 100% impermeable, en base agua, que mantiene inalterables sus propiedades incluso a temperaturas extremas y permite un tránsito por encima en entornos domésticos.

Propiedades

Impermeabiliza las superficies sin necesidad de dejar juntas ni otros elementos que arriesguen la estanqueidad del sistema. Su composición a base de resinas de poliuretano aumentan la longevidad del producto y su resistencia al tránsito, al mejorar su comportamiento frente los rayos UV o la absorción de agua, en comparación con un elastómero acrílico tradicional.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Rojo teja y blanco
Aspecto	Mate seda/satinado
Naturaleza	Resina flexible de Poliuretano en base agua, modificada con dispersiones elastoméricas de origen acrílico
Peso específico	1,25 g/mL
Partida arancelaria	32091000

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Espesor mínimo	400 micras (1,5 a 2 Kg./m2)
Rendimiento	0,7 - 0,8 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Limpieza	Agua
Repintado	6 horas
Secado	1 hora
Curado	28 días

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate seda/Satinado

Dónde aplicarlo

Ideal para la impermeabilización de tejados, cubiertas, balcones, terrazas. Impermeabilización y protección en construcciones de hormigón.
Eficaz protector para aplicaciones de espuma de poliuretano. En soportes de baja porosidad no tiene buena adhesión (azulejos, etc.), se recomienda realizar una previa imprimación adecuada en función del soporte.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Las superficies duras o que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad. Sobre hormigón o cementos nuevos se habrá de esperar a su fraguado total (30 días aproximadamente).

Homogeneizar bien el contenido del envase antes de usarlo. Verter el Antigoteras de Poliuretano sobre la superficie preparada y esparcir con un rodillo o brocha hasta cubrir toda la superficie. Puede utilizarse también una pistola airless. Aplicar una segunda capa pasadas unas 24-36 horas. Para unos resultados de impermeabilización mejores, aplicar una tercera capa (no aplicar más de 0,5 mm por capa).
Se ha de llegar a un espesor no inferior a 400 micras, lo cual equivale aproximadamente a un consumo mínimo de Antigoteras de Poliuretano de 1,5 a 2 Kg./m2 y la utilización de fibra de vidrio de unos 200 gr/m2 aproximadamente, como soporte estructural.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de plástico de: 4L, 15L

Memoria descriptiva

La impermeabilización de la cubierta se realizará utilizando la Membrana Continua de Poliuretano Antigoteras Jafep, con un espesor mínimo de 400 micras, utilizando para ello de 1,5 a 2 Kg./m2 de producto, y la utilización de fibra de vidrio de 200 gr/m2 aproximadamente, como soporte estructural. El soporte debe estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasa, salitre y humedades, antes de la aplicación. En todo momento se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com