

Ficha Técnica

Apprêt Antirouille "N"

Apprêt antirouille à base de résines alkydes

Versión: 19/04/2023



Descripción

Protecteur antirouille pour le fer et l'acier, à base de résines alkydes et de pigments anticorrosifs (phosphate de zinc) capable d'offrir une protection adéquate à la plupart des surfaces en fer et en acier dans la construction, les machines, la carrosserie industrielle, etc. Il est recouvrable avec un grand nombre de systèmes, y compris nitro et deux composants. Son aspect satiné lui permet d'être utilisé comme finition intérieure.

Propiedades

- Protection des surfaces en fer et en acier.
- Excellente adhérence, résistance et dureté.
- Peut être repeint avec un grand nombre de systèmes.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc, Rouge Oxyde, Noir, Gris et Vert Chrome
Aspecto	Satin
Naturaleza	Résines alkydes
Peso específico	1,20 - 1,30 g/cm ³ (selon couleur)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	10 - 12 m ² /L/Couche
Diluyente	Solvant Synthétique Jafep
Repintado	12 heures
Secado	30 minutes

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Apprêt adapté pour la peinture et la protection anticorrosion de tous types de surfaces en fer et en acier, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec une excellente adhérence, résistance et dureté.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le bidon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo



Les surfaces doivent être dégraissées, désoxydées, propres et sèches et au moins 2 couches minces seront appliquées.

- **SURFACE ROUILLÉE:** La rouille sera poncée et enlevée, si nécessaire, à l'aide de Jafep Rust Neutralizer.
- **SURFACE PEINTE EN MAUVAIS ÉTAT:** La peinture sera poncée et complètement enlevée avant de procéder à l'application.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 4 et 15 litres



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

