

Ficha Técnica

Esencial Supercubriente

Tinta acuosa mate

Versión: 20/04/2023



Ventajas

- Extrema cobertura.
- Desodorizada e perfumada.

Descripción

Tinta acuosa mate à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa e pigmentos de alta resistência e solidez à luz, utilizados por pintores profissionais em interiores e exteriores com um ambiente atmosférico pouco agressivo.

Propiedades

Especialmente desenvolvido para obter acabamentos de alta cobertura e excelente desempenho com uma ótima relação qualidade-preço.

É adequado para interiores, mas devido à sua formulação com pigmentos de alta resistência e solidez à luz, é também adequado para exteriores onde o ambiente atmosférico não é demasiado agressivo.

Reação ao fogo classificação B-s1,d0 segundo UNE-EN 13501-1:2007 + A1:2010 (ensaio realizado por Tecnalia).

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Imprimación	Sellacryl
Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	2 - 4 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 3 (UNE EN 13300) / 1.200 ciclos (UNE EN 48243)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Adequado para decoração e proteção de superfícies de alvenaria em interiores e exteriores não problemáticos.



Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente atual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 10% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4, 8 e 15 L

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Esencial Supercubriente da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 7 a 9 m²/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações



100% Reciclado



gerais do fabricante devem ser respeitadas.



Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com