

Ficha Técnica

Finium FN 915



Ventajas

- Não salpica
- Não goteja
- Mate extra profundo
- Excelente cobertura
- Com conservante anti-fungos

Descripción

Finium FN 915 é uma tinta vinílica de alta qualidade com excelente secagem interior, muito boa facilidade de aplicação que esconde os repassos, não salpica nem goteja e proporciona um acabamento mate extra profundo e excelente cobertura.

Propiedades

Finium FN 915, graças à sua formulação cuidadosa e facilidade de aplicação, que não salpica nem goteja, proporciona acabamentos de muito alta qualidade com excelente cobertura e lavabilidade. Também apresenta um acabamento com excelentes valores mate, classificando o produto como mate extra profundo. A sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger a película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,5 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	9.000 ± 1.000 cp (Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	10 - 15 m ² /L/capa
Diluyente	Água
Repintado	3 - 4 horas
Secado	30 minutos (ao toque)

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma UNE 48243)
Aspecto Aplicado	Mate Extra Profundo

Dónde aplicarlo

A Tinta Plástica Finium FN 915 é adequada para pintar e decorar superficies de alvenaria, onde se deseja um acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e fácil de aplicar. É especialmente adequado para interiores, mas também funciona bem no exterior.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

Modo de empleo

Considerações preliminares

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Superfícies novas

- Cimento e betão: diretamente, diluindo até 15% para a primeira demão.
- Gesso, escaiola ou madeira: Fixação prévia com um selador aquoso, Sellaprim ou com Sellacryl JAFEP, dependendo da superfície.

Superfícies velhas

- Com pinturas em bom estado: Lavar e lixar levemente e depois aplicar
- Com pinturas em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície.
- Em pinturas a têmpera, cola ou cal: Devem ser completamente removidas. Reparação de irregularidades, lascas e outros danos. Aplicar um primário fixador ou Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Formatos

Envalagens de plástico de: 4 Litros e 15 Litros

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores mas também ao ar livre, de superfícies de alvenaria deve ser realizada com a Tinta Plástica Finium FN 915 da empresa Pinturas Jafep. A cobertura será de 10 a 15 m²/L e demão. O substrato deve estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com