

Ficha Técnica

Primario Antioxidante

Primário antioxidante à base de resinas alquídicas

Versión: 19/04/2023



Descripción

Protector antioxidante de ferro em estruturas metálicas, maquinaria, electrodomésticos, etc. Baseada em resinas alcídicas e pigmentos anticorrosivos capazes de oferecer uma protecção adequada às superfícies de ferro e aço industrial.

Propiedades

- Protección de superficies de ferro e aço.
- Excelente aderência, resistência e dureza.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Vermelho Óxido, Preto, Cinzento, e Azul
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Resinas Alquídicas
Peso específico	1,30 - 1,40 g/cm ³ (de acordo com a cor)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	10 - 14 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	12 horas
Secado	2 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Imprimação adequada para a pintura e protecção anticorrosiva de todo o tipo de superficies de ferro e aço, tanto em interior como exterior, com uma excelente aderência, resistência e dureza.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em situações de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo



As superfícies devem ser desengorduradas, desoxidadas, limpas e secas e devem ser aplicadas pelo menos 2 demãos finas.

SUPERFÍCIE OXIDADA: Lixar e remover ferrugem, se necessário, com a ajuda do Neutralizador de Ferrugem Jafep.

SUPERFÍCIE PINTADA EM MAU ESTADO: Lixar e remover completamente a tinta antes de prosseguir com a aplicação.

Almacenamiento

- No seu recipiente original não aberto, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado a partir do fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com