Ficha Técnica

Imprimación Antioxidante "N"

Imprimación antioxidante a base de resinas alquídicas

Versión: 19/04/2023

Descripción

Protector antioxidante del hierro y acero, basado en resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos (fosfato de zinc) capaces de ofrecer una adecuada protección a la mayor parte de superficies de hierro y acero en construcción, maquinaria, carrocería industrial, etc. Es repintable con un gran número de sistemas, incluso nitro y dos componentes. Su aspecto satinado le permite ser utilizado como acabado en interiores.

Propiedades

- Protección superficies de hierro y acero.
- Excelente adherencia, resistencia y dureza.
- Repintable con gran número de sistemas.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100 % Reciclado

www.jafep.com
jafep@jafep.com

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco, Rojo Óxido, Negro, Gris y Verde Cromo
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas Alquídicas
Peso específico	1,20 - 1,30 g/cm3 (según color)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10 - 12 m2/L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	12 horas
Secado	30 minutos aprox

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5

Dónde aplicarlo

Imprimación adecuada para el pintado y protección anticorrosiva de todo tipo de superficies de hierro y acero, tanto en interior como exterior, con una excelente adherencia, resistencia y dureza.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Neutralizador de Óxido Opaco
Neutralizador de Óxido Transparente
Disolvente Sintético

Modo de empleo

Las superficies deben estar desengrasadas, desoxidadas, limpias y secas y se aplicarán al menos 2 capas finas.

SUPERFICIE OXIDADA: Se lijará y eliminará el óxido, si es necesario, con ayuda del Neutralizador de Óxido Jafep.
SUPERFICIE PINTADA EN MAL ESTADO: Se lijará y eliminará la pintura completamente antes de proceder a la aplicación.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com