Ficha Técnica

Ox Esmalte Metálico Antioxidante "Martelé"

Descripción

Esmalte sintético con propiedades antioxidantes de acabado “martelé” o martilleado que proporcionan una eficaz protección a la vez que decora y disimula imperfecciones a cualquier superficie de hierro.

Propiedades

- Antioxidante.
- Durabilidad al exterior.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Gris plata, gris, cobre y verde oscuro
Aspecto	Martelé brillante
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pistola o airless
Rendimiento	10 - 12 m2/L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5

Dónde aplicarlo

Se puede aplicar sobre cualquier superficie de hierro. No se recomienda este producto para superficies horizontales exteriores sin una adecuada evacuación del agua ya que si queda agua estancada se puede producir hidrólisis (manchas blanquecinas).
IMPORTANTE : Las siliconas que contiene este producto son incompatibles con la mayor parte del resto de pinturas (p.e. aparición de cráteres en superficie). La aplicación y limpieza de utensilios debe realizarse con el mayor aislamiento posible.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Remover correctamente el contenido en el envase, diluyendo convenientemente según aplicaciones.
Las superficies estarán limpias, secas e imprimadas cuando sea preciso.
Si la superficie es nueva conviene aplicar una imprimación antioxidante para completar la protección.
En las superficies ya pintadas, además lijaremos hasta matizar la pintura anterior.
La forma del martelado depende de varios factores como la cantidad de dilución que se haga y la presión y caudal de la pistola.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL; 4L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com