Ficha Técnica

Pétrex 5 Plástico Fachadas

Tinta aquosa mate

Versión: 25/04/2023

Descripción

Tinta acrílica mate, feita a partir de resinas de pigmentos de alta qualidade para obter em exterior un acabamento impermeável, de brancura inalterável, com excelente cobertura, de brancura inalterável e e uma boa resistência aos agentes atmosféricos. Não contendo cargas pesadas, permite a aplicação em interior, quando for necessário por sua dureza e durabilidade.

Propiedades

- Ótima cobertura.
- Brancura inalterável e resistente aos agentes atmosféricos adversos.

Certificados de producto

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. NORMAS **UNE-EN 1504-2:2005** **nº 1170/CPD/ER.02121**

Certificados de empresa

AENOR Empresa Registrada ER-0595/2/99 | IQNet ISO 9001:2000 | AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,50 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, Rolo, Pistola ou Airless
Rendimiento	9-12 m²/L/Demão
Diluyente	Diluente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	4 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	4

Dónde aplicarlo

Indicado para a protecção de paredes exteriores e fachadas, às quais confere um acabamento branco e resistente.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- Não aplicar a temperaturas superiores a 30 º C.
- Não aplicar com risco de geadas ou chuvas.
- Não aplicar em condições de fortes ventos nem sob o sol direto.
- Evitar utilizar lotes distintos num mesmo lanço, ou, na falta, misturar o frasco atual com o seguinte em 50% para reduzir as normais diferenças entre lotes.

Productos relacionados

SELLACRYL
Selante Sintético

Modo de empleo

Considerações Anteriores:

As superfícies devem estar limpas e secas, isentas de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Novas Superfícies:

Cimento e concreto: Diretamente, diluindo até 20% para a primeira camada. Recomenda-se aguardar a pega total do concreto (30 dias) e a retirada dos desmoldantes, se houver.

Gesso ou moldes: Prefixação com Sellacryl Jafep.

Madeira: Fixação prévia com Water Sealer.

Superfícies empoeiradas primeiro aplique um Primer Penetrante Solvente ou Sellacryl Jafep

Superfícies Antigas:

Com tintas em bom estado e de qualidade: Lavar e lixar levemente e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

Em tintas a têmpera, cola ou cal: Devem ser totalmente removidas. Repare irregularidades, lascas e outros danos com pó Jafep ou betume pronto a usar e prossiga como superfície nova.

Em superfícies com fungos: Devem ser removidos e higienizados, com água sanitária ou produtos específicos, como Limpador anti-fungos Jafep e enxágue em seguida.

Em superfícies com salitre: Raspagem e tratamento químico com produtos anti-salitre (ácido clorídrico), como Salfumán

Jafep, e enxaguamento posterior.

Acabamento:

Uma vez devidamente tratado o suporte, a aplicação realiza-se espalhando finas camadas do produto a utilizar, ou com uma ligeira diluição (inferior a 5%), com pincel, rolo, pistola ou airless.

Almacenamiento

- Na sua embalagem original fechada, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com