

Ficha Técnica

Pin Sport Aquoso para quadras deportivas

Tinta Aquosa

Versión: 26/04/2023



Descripción

Revestimiento monocomponente à base de resinas acrílicas base água, altamente duras e aderentes. Altamente resistente à abrasão e às intempéries devido às suas cores, rápido à luz. Anti poeira.

Propiedades

- Grande dureza e aderência.
- Muito resistente à abrasão e às intempéries.

Certificados de producto

UNE 41901:2017EX, determinação da resistência ao deslizamento pelo pêndulo de fricção para tráfego de pedestres. Teste molhado. Categoría 3 (máximo). Número do teste: 20/22092-508 S e 20/22092-509 S.

Certificado emitido por laboratório externo homologado à disposição do cliente que o solicitar.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Preto, Branco, Cinzento Claro (RAL 7001), Cinzento Escuro (RAL 7035), Vermelho Óxido, Verde Cromado, Verde Escuro e Azul (RAL 5015)
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,55 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	9-12 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo

Devido à sua grande dureza, resistência ao exterior e à abrasão, é ideal para pintar superficies de cimento e betão dedicadas a actividades desportivas: ténis, frontão, etc. Protetor decorativo e antipoeira em concreto e argamassa. Bom comportamento em áreas como passeios, ilhas, etc.

Particularmente indicado para pavimentos e pavimentos cimentícios, argamassas e asfaltos em bom estado, sujeitos à passagem de pessoas e veículos médios como bicicletas e ciclomotores.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.



- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados

SELLACRYL

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGEM, GRAXAS OU SALITROS DE:

Cimento e concreto: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira camada.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

Versão antiderrapante: Para obter um produto da mais alta categoria antiderrapante, adicionar 100 gr de areia siliciosa (55/60) ou microesferas de vidro reflexivo (EchoStar 5) a cada litro de produto. Agitar até perfeita homogeneização.

Os pavimentos devem estar completamente endurecidos, limpos de eflorescências, neutralizados se tiverem carácter alcalino. Além disso, se necessário, o poro deve ser aberto para melhorar a adesão.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens plásticas de 4 e 15 Litros.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com