

# Ficha Técnica

## Piscinas Aquosa

Tinta Aquosa para Piscinas

Versión: 26/04/2023



## Descripción

Tinta acuosa mate, elaborada con resinas acrílicas especiales de grande resistência e durabilidade, para as condições a que será submetida.

## Propiedades

- Resistência à água especial.
- Boa resistência e durabilidade.
- Baixos níveis de emissões e poluição.
- aplicação simples.
- Secagem rápida e tempos de repintura curtos.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco e Azul
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	6 horas
Secado	30 minutos

## Dónde aplicarlo

Especialmente formulado para piscinas de cemento ou betão devido à sua especial resistência à água, álcalis e ácidos.

Em piscinas de azulejo ou gresite pode ser utilizado se utilizarmos como ponte de união o Primer Epóxi base aquosa bicomponente.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.
- Aguarde pelo menos 15 dias antes de encher a piscina.

## Productos relacionados

SELLACRYL



100% Reciclado



# Modo de empleo

## Superfícies de cimento e concreto:

Piso novo: Aguarde pelo menos 30 dias antes de ser pintado para a configuração completa. A superfície deve ser porosa e o leite de cal da presa deve ser removido. Antes de proceder à pintura o suporte deve estar isento de humidade, limpo, seco e isento de ferrugem, gorduras ou salitre.

Caso haja vestígios de sujeira ou seja necessário abrir o poro, seja uma superfície nova ou não, proceda da seguinte forma:

1. Aplique sulfamán ou ácidos diluídos 10-15% em água e deixe agir por 15 minutos.
2. Enxágue com bastante água até pH neutro.
3. Aguarde de 24 a 48 horas para secar adequadamente.

Uma vez preparada a superfície, comecemos por preparar o suporte. Para isso, aplicar uma primeira demão de Sellacryl diluído com Diluente para tintas e esmaltes aquosos na proporção de 4:1, respectivamente. Como alternativa, pode-se aplicar uma primeira demão de Tinta Aquosa diluída a 25% com Diluente para tintas aquosas e esmaltes. Aguarde 8 horas para repintar.

Aplicar duas demãos de Piscina Aquosa diretamente a usar ou diluir no máximo 5% com nosso Diluente para tintas base água e esmaltes, deixando 6 horas de secagem entre demãos.

## Em superfícies pintadas antigas:

Com tintas em bom estado: Lavar e lixar suavemente, massajar se necessário e aplicar a seguir. Além disso, um teste de adesão é recomendado para garantir a compatibilidade do material. Para fazer isso, pinte uma pequena área invisível, deixe secar por duas semanas e tente raspar ou arranhar para ver se a aderência é adequada.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova. Se for detectada alcalinidade no suporte, esta deve ser corrigida.

## Superfícies de azulejo ou gresite:

A superfície deve ser devidamente preparada, lixar a área a ser preparada e deixá-la livre de poeira, limpa e seca. Depois de preparado, aplicar-se-á o Primário Epóxi Base D'água, diluído a 30% com o Diluente para tintas base água e esmaltes. Deixe secar por 24 horas para repintar. Aplicar duas demãos de Água Piscinas a utilizar ou diluir no máximo 5% com o Diluente para tintas base água e esmaltes, com intervalo de 6 horas entre as demãos.

Recomenda-se esperar pelo menos 15 dias antes de encher a piscina.

Lembramos que o crescimento de algas ou mofo pode ser um problema de purificação.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



## Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 4 e 15 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)