

Ficha Técnica

Brillocril Alto Brilho



Descripción

Tinta plástica semi-brilhante, com excelente brancura e cobertura. Fácil de aplicar, proporciona acabamentos duradouros, impermeáveis, altamente laváveis, resistentes ao amarelamento e mantendo o seu brilho por longos períodos de tempo.

Propiedades

- Excelente brancura poder de cobertura.
- Resistente ao amarelamento.
- Acabamentos duradouros.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Semi-Brilhante
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,25 gr./cm ³
Viscosidad	Tixotrópica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	7 - 10 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6 horas
Secado	30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Adequado para decoração de interiores, tanto para acabamentos lisos como rugosos (gotelé, picado, riscado, etc.), dando um aspeto semi-brilhante, durável e altamente decorativo. No exterior proporciona uma proteção eficaz para todos os tipos de acabamentos.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Productos relacionados



Modo de empleo

EM NOVAS SUPERFÍCIES LIMPAS, SECAS E LIVRES DE FERRUGEM E GORDURA:

Cimento e betão: Diretamente, diluindo até 25% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação prévia com Selante Sintético ou Sellacryl JAFEP.

EM SUPERFÍCIE PINTADA ANTIGA:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar levemente e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como para uma nova superfície.

Em tintas de têmpera, cola ou cal: Aplicar primeiro um primário fixador ou Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com